

# 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

## 沥青采购项目事前公示

为满足养护施工需求，中心需采购BCR型改性乳化沥青及橡胶沥青（喷洒型），具体采购数量以实际核算用量为准，现对采购相关事宜公示如下：

### 一、采购方式

本次沥青采购项目，中心拟通过“阳光采购平台”委托第三方招标代理机构进行采购。

### 二、技术参数

#### 1. BCR型改性乳化沥青技术指标

试验项目	单位	技术要求	试验方法
破乳速度	—	慢裂	T0658
粒子电荷	—	阳离子(+)	T0653
筛上剩余量(1.18mm筛)，不大于	%	0.1	T0652
粘度	恩格拉粘度 E25	—	6~28
	沥青标准粘度 C25, 3	s	20~100
蒸发残留物	含量，不小于	%	62
	针入度(100g, 25℃, 5s)	0.1mm	40~100
	软化点，不小于	℃	57
	延度(5℃)，不小于	cm	20
	弹性恢复(25℃)，不小于	%	70
	溶解度(三氯乙烯)，不小于	%	97.5
贮存稳定性	1d, 不大于	%	1
	5d, 不大于	%	5
T0655~1993			

#### 2. 橡胶沥青（喷洒型）技术指标

指标	单位	技术要求	试验方法
针入度(25℃, 100g, 5s), 不小于	0.1mm	25	T0604
软化点，不小于	℃	54	T0606
密度	g/cm <sup>3</sup>	实测	T0603
旋转粘度(177℃)	Pa·s	1.5~4.0	T0625

弹性恢复，不小于	%	60	T0662
延度(5℃)，不小于	cm	10	T0605

### 三、公示媒介和期限

本公示内容在甘肃省嘉峪关公路事业发展中心网站及门厅大屏幕同步公式，其他媒介转载无效。公示期：自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 22 日，共计 3 天。

### 四、联系方式

联系人：张艳

电话：17793776363

电子邮件：344081524@qq.com

公示期间，如果对以上两项采购内容、拟采用的采购方式有异议或质疑，请以书面形式签字或加盖单位公章，以纸质文件或电子扫描件的方式向嘉峪关公路事业发展中心联系人提出。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

2022 年 4 月 20 日